

酸性除油剂 D801B

产品简介

D801B 用于强力清除印制板上的有机污染物（轻油），指印、氧化膜，光洁铜层表面，使板面与镀层有良好的结合力，并使镀层平整，光亮。

操作条件

D801B	10% (8~12%) (V/V)
温度	25~35°C
处理时间	1~5min
搅拌	摆动、喷淋及过滤循环 (5~10 微米聚丙烯滤芯)
加热器	316 不锈钢、钛、聚四氟乙烯
震动装置	震动马达 (建议功率 50~75W) 及气震
槽体材质	PP 或 PVC

配槽 (100L)

1. 降 50 升纯水放入槽内;
2. 加入 D801B 10 升及 98%硫酸 1 升，加水至 100 升，搅拌均匀。

槽液维护

- 1、处理 100 m²板后，需补加 D801B 1 升及 98%硫酸 0.1 升，生产过程中 D801B 与 98%硫酸按 10:1 补加
- 2、正常生产每天分析一次药水含量，并调整至最佳值
- 3、每 1 升工作液处理 8~10 m²板后，需更换部分或全部槽液。